Prestatieverklaring: blackstone waalformaat

DOP-ENGELS-004-22-16040851

Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.

Vormtechniek		Vormbak	Met "frog"	Geperforeerd		
	Vormbak					
	Strengpers					
	Handvorm	X				
Visuele kenmerken	Kleur	Volgens monster		X		
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)		black		
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd		
		Bezand	X	Geglazuurd		
		Glad		Geëngobeerd		
Afmetingen (mm)	Lengte x Breedte x Hoogte:	209 x 101 x 51			mm	
Maatafwijkende gemiddelde maat	T1, T2 of Tm				T2	
	4 x 3 x 2					
Maatspreiding	R1, R2 of Rm				Rm	
	9 x 7 x 5					
Initiële wateropzuiging (kg/m².min)	Zeer weinig zuigend (< 0.5)					
	Matig zuigend (0.5 – 1.5)				X	
	Normaal zuigend (1.5 – 4.0)					
	Sterk zuigend (4.0 >)					
Wateropneming (massa %)	Vrijwillige wateropneming				10	
Volumieke massa (kg/m³)	Bruto volumieke massa				1815	
Tolerantie volumieke massa	D1, D2 of Dm				D2	
	5%					
Actieve oplosbare zouten	Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0				
		S1				
		S2			X	
Warmtegeleidbaarheid					0,53	
Waterdampdoorlatendheid					50/100	
Bouwstoffenbesluit	Toepassing categorie				1a	
Genormaliseerde druksterkte	5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.				17,5	

IKOBKB KOMO Q BRL 1007

Certificaatnummer: IKB1041

ENGELS BAKSTEEN

Postbus 7147, 5980 AC Panningen

Productsoort:

Aantal:

Datum aanvraag:

Bouwwerk:

Architect:

Aannemer:

Opdrachtgever:

Aanvrager:

Leverancier:

Engels Panningen
Ninnesweg (ter hoogte van nummer 11)
5981 PA Panningen
Tel: +31 (0)77 306 04 95
E-mail: panningen@baksteen.nl

J. Engels, COO

Voor leveringsvoorwaarden zie onze website: **www.baksteen.nl**